

TURBO-MS

Μόνιμα ελαστικό (300% χρωματιστά, 250% διαφανές) σφραγιστικό/συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, **Νέας Τεχνολογίας MS** με βάση **SMP - Υβριδικό Πολυμερές**. Πληροί τις προδιαγραφές **ISEGA**. Άοσμο, χωρίς διαλύτες, ακρυλικά, σιλικόνες, P.V.C. και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 μήνες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία	Χρωματιστή 40 Διαφανής 36
Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C (DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία	Χρωματιστή ≤ 1.2 N/mm² Διαφανής ≤ 1.2 N/mm²
Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες σε +2°C / 50% υγρασία	Χρωματιστή ≥ 300% Διαφανής ≥ 250%
Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία	Χρωματιστή ≥ 2.1 N/mm² Διαφανής ≥ 2.4 N/mm²
Κινητική δυνατότητα	Χρωματιστή < 20%
Συνοχή (DIN EN ISO 7390)	Χρωματιστή ≤ 3 mm σταθερή Διαφανής ≤ 3 mm σταθερή
Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία	Χρωματιστή max. 20 λεπτά Διαφανής max. 5 λεπτά
Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία	Μετά από 48 ώρες Χρωματιστή ≥ 3.5 mm - Διαφανής ≥ 3.0 mm
Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία	Χρωματιστή 1.54 ± 0.05 g/cm³ Διαφανής 1.08 ± 0.05 g/cm³
Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση (DIN EN ISO 10563)	Χρωματιστή ≤ 3 % Διαφανής ≤ 4 %
Αντοχή σε θερμοκρασίες	Χρωματιστή -40°C έως +90°C Διαφανής -40°C έως +80°C
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
Χρώματα	Λευκό, διάφανο, γκρι, μαύρο, κεραμιδί
Συσκευασία	Φύσιγγα 290 ml ή σαλάμι 600 ml σε κουτιά 12 τμχ.
Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης	18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Δροσερό και ξηρό περιβάλλον



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **TURBO - MS** είναι κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές στεγανοποιήσεις και συγκολλήσεις σε βιομηχανικές εφαρμογές, βιομηχανίες σιδήρου, χάλυβα, μετάλλων, αλουμινίου, ξύλου, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, laminate, σοβατεπί, φελλό, πλαστικά, σκυρόδεμα, πέτρα, γύψο, κεραμικά, καθρέπτες, διακοσμητικά πάνελ, θερμομονωτικές και ηχομονωτικές πλάκες, επενδύσεις τοίχων, μάρμαρα, μονωτικά υλικά, πολυστερίνες, πλακάκια, φυσικές πέτρες, παράθυρα, περβάζια, είδη υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου, μηχανές εξαερισμού και κλιματισμού, βαγόνια, κοντέινερ κ.ά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. Το **TURBO - MS** εφαρμόζεται σε πάρα πολλές επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση. Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 5 ή 30 λεπτά το αργότερο (αναλόγως χρώματος). Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και φινιρίζονται με το **TURBO TOP-FINISH**.

Το **TURBO - MS** είναι βαφόμενο με χρώματα βάσεως νερού. Λόγω της ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε περίπτωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

PRIN: Με **TURBO TOP-CLEAN** ή με κοινά καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, διαλυτικό νίτρου κ.ά.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί - νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με σπάτουλα ή μαχαίρι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ml	ΑΠΟΧΡΩΣΗ*
98404	6/12	290	☐ Λευκό
98405	6/12	290	☐ Διαφανές
98406	6/12	290	☒ Μαύρο
98407	6/12	290	☐ Γκρι
98408	6/12	290	☒ Καφέ (Κεραμιδί)
984104	12	600	☐ Λευκό
984105	12	600	☐ Διαφανές

*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας