

ΓΟΜΑΛΑΚΑ



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Γνήσια γομαλάκα, ενισχυμένη με ρητίνες. Έχει υψηλή πρόσφυση και αντοχή στη θερμοκρασία και την UV ακτινοβολία. Σφραγιστικό και συγκολλητικό φλαντζών και υδραυλικών ενώσεων που στεγνώνει γρήγορα. Έμποδίζει τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών όπου εφαρμόζεται και τις προστατεύει από τα αλκάλια. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει -ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK ΓΟΜΑΛΑΚΑ στεγανοποιεί τους πόρους που δημιουργούνται στις ραφές κατά τη συγκόλληση μεταλλικών δεξαμενών πετρελαίου και νερού, καθώς και σε ρεζερβουάρ αυτοκινήτων που έχουν σκουριάσει εσωτερικά. Κατάλληλη για όλα τα μεταλλικά δοχεία που έρχονται σε επαφή με νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, συνθετικά λάδια και ορυκτέλαια. Παρέχει πρόσθετη προστασία από διαρροές στα σημεία που τοποθετούνται φλάντζες από περμανίτη, τσιμούχες και σπειρώματα.

Αντέχει στα αλκάλια και δημιουργεί ένα ισχυρό φράγμα προστασίας στα αμπάρια και σε διάφορα σημεία του πλοίου που έρχονται σε επαφή με πετρέλαιο και αλμύρα. Κατάλληλη για την κάλυψη ρόζων στα ξύλα, αποτρέποντας το ξεφλούδισμα και το σκάσιμο σε ριπολίνες και βερνίκια. Χρησιμοποιείται και ως βερνίκι υψηλής αντοχής για παλαιά έπιπλα και μουσικά όργανα, όταν αραιωθεί με καθαρό οινόπνευμα.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίζουμε τις σκουριές με σμυριδόχαρτο, συρματόβουρτσα ή χονδρό ατσαλόμαλλο. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τυχόν υπολείμματα από λάδια, λίπη και γράσο με white spirit ή DUROSTICK THINNER 101.

2. Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε με το ενσωματωμένο πινέλο σε μία έως δύο επιστρώσεις, με διαφορά μίας ώρας μεταξύ τους. Σε μεγάλη επιφάνεια επιστρώνουμε με ρολό ή πινέλο.

ΓΟΜΑΛΑΚΑ



■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150-200ml/m²/στρώση.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και τοξικό.

Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 φιαλίδια των 60ml

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 200ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Μελί
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +4°C έως +40°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20°C έως +110°C
■ Αραίωση - Καθαρισμός	Μόνο με καθαρό ή μπλε οινόπνευμα

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.