

D-25



Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων, ματ γρανιτών & cotto



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτογυάλιστο υγρό, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή.

Προσφέρει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε παλιά ή νέα μάρμαρα, ματ γρανίτες και cotto, αναδεικνύοντας την αισθητική τους.

Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας, είναι αντιολισθητικό, αντιστατικό και έχει ευχάριστο άρωμα.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο προς χρήση - ευκολία εφαρμογής.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.
- Συντηρεί και φρεσκάρει τις επιφάνειες.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-25 συνιστάται ιδιαίτερα σε παλιά μάρμαρα και μωσαϊκά, διότι επαναφέρει τη χαμένη τους λάμψη.

Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς επίσης και για προσόψεις κτιρίων, μνημεία, αγάλματα κ.ά.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Τα παλιά μάρμαρα αφού καθαριστούν με D-21 και επαλειφθούν με αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό D-22 ή NANO PROOF MARMO DS-275 της DUROSTICK, προστατεύονται απόλυτα με την εφαρμογή της αυτογυάλιστης παρκετίνης D-25, μετά την πάροδο 24ώρων ωρών.



Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων, ματ γρανιτών & cotto

2. Εφαρμογή

Το D-25 εφαρμόζεται ως έχει σε καθαρή επιφάνεια, με μαλακό, χωρίς χνούδι πανί ή με μαλακό σφουγγάρι. Αφού στεγνώσει, τρίβουμε την επιφάνεια ελαφρά με στεγνό, μαλακό πανί, για περισσότερη λάμψη. Για τη διατήρηση της γυαλάδας, αρκεί 1 καπάκι υγρού D-25 στο νερό σφουγγαρίσματος, ακόμη και σε συνδυασμό με άλλα απορρυπαντικά.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/8-12m², ανάλογα με την επιφάνεια.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένου από τον παγετό, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ pH	8-9
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +100°C
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα
■ Βατότητα	Μετά από 3 ώρες

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr