

DS-205 SUPER GLUE



Υπερκόλλα για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας, άοσμη, υδατοδιαλυτή κόλλα νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικά πολυμερή. Διατηρεί την αρχική της ελαστικότητα, διασφαλίζοντας άρρηκτη συγκόλληση από οποιαδήποτε καταπόνηση που προέρχεται από κραδασμούς και συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση μεγάλων ξύλινων επιφανειών σε θερμική πρέσα, ενώ αντέχει στους 110°C για 120 λεπτά, χωρίς να αλλοιώνεται. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της κατηγορίας D3/D4 κατά EN 204/205.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύχρηστη συσκευασία (φιαλίδιο) - ευκολία εφαρμογής.
- Ισχυρή συγκόλληση.
- Δεν 'κρεμάει' και δεν λαδώνει κατά την εφαρμογή.
- Αντοχή στη θερμοκρασία και τη γήρανση.
- Εξαιρετική αντοχή, ακόμη και σε έκθεση σε νερό για αρκετές ημέρες (μετά την ωρίμανσή της).

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK DS-205 SUPER GLUE είναι ιδανική για συγκολλήσεις βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών ή κατασκευών που εκτίθενται σε υγρασία. Κατάλληλη για κατασκευές από δρυ, οξιά, ιρόκο, teak, κερασιά, καρυδιά και άλλα, διασφαλίζοντας εξαιρετική συγκόλληση και αντοχή. Συνιστάται για συγκόλληση ξύλινων σοβατεπί και αρμοκάλυπτρων, καθώς και για MDF, φελλό, ηχομονωτικά φύλλα, laminate, εξηλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς αστάρι, σε πορώδη οικοδομικά υλικά, όπως τούβλο, σοβά και σκυρόδεμα.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σαθρά σημεία, να μη γυαλίζουν (να τριφτούν επιφανειακά για να αυξηθεί το πορώδες) και να εφάπτονται.

DS-205 SUPER GLUE



Υπερκόλλα για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές

2.Εφαρμογή

Η κόλλα εφαρμόζεται και απλώνεται ισόπαχα με πινέλο, ρολό ή οδοντωτή σπάτουλα και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

Για τις συσκευασίες 'μπιμπερό' (φιάλη), κόψτε το ρουξούνι (μύτη) της συσκευασίας, τόσο, όσο να διασφαλίσετε την ομαλή ροή της κόλλας και εφαρμόστε τη στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

Εντός 10-15 λεπτών πρεσάρουμε ή σταθεροποιούμε με νταβίδια για 3-5 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Η συγκόλληση ολοκληρώνεται σε 24 ώρες.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Για σωστή συγκόλληση είναι απαραίτητο μία εκ των 2 επιφανειών να είναι απορροφητική.
- Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο, προκειμένου να αυξηθεί το πορώδες.
- Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους +4°C.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Υπολείμματα ή πλεονάζουσα κόλλα, αφαιρούνται με καθαρό, βρεγμένο σφουγγάρι, όσο η κόλλα είναι νωπή. Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150-200gr/m².

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, προστατευμένη από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 φιαλίδια των 250gr

Χαρτοκιβώτιο 15 φιάλες των 900gr

Δοχείο 5kg, 15kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

■ Μορφή - Χρώμα	Οιζοτροπική πάστα - Μπεζ
■ Ρητίνη	Πολυμερές ακρυλικής βάσεως
■ Ειδικό βάρος	1,35±0,05kg/lt
■ Ιξώδες	160000±15000 cP (spindle 7/20 rpm)
■ Στερεά κατά βάρος	70-75% w/w
■ pH	6,8±0,5
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +100°C
■ Ελαστικότητα	Εξαιρετική
■ Αντοχή στην υγρασία	Πολύ καλή
■ Εγκρίσεις/Πρότυπα	Πληροί τις απαιτήσεις EN 204/205 κατηγορία D3/D4

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

■ Αντοχή σε απόσπαση μετά από 7 ημέρες	>10,0 N/mm ² (Σύμφωνα με EN 204/205)
--	--

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr