

PRIMER-PU



Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μείγμα ισοκυανικών προπολυμερών, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυσης κάθε τύπου πολυουρεθανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώδεις επιφάνειες. Η βελτίωση της πρόσφυσης των σφραγιστικών μετά το αστάρωμα της επιφάνειας, διασφαλίζει μακροχρόνια, άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK PRIMER-PU εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμίδια, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, μάρμαρα κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς διαστολής ταρτσών, στις κάσες πορτών και παραθύρων, καθώς και στη συμβολή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από λάδια και σκόνες.

2. Εφαρμογή

Το υλικό εφαρμόζεται ως έχει, με λεπτό πινέλο.

Η τοποθέτηση του πολυουρεθανικού σφραγιστικού DUROFLEX-PU θα πρέπει να πραγματοποιείται μία ώρα το ελάχιστο έως τρεις ώρες το μέγιστο μετά την εφαρμογή του PRIMER-PU.

Μετά το τέλος της εφαρμογής, η συσκευασία θα πρέπει να σφραγίζεται, προκειμένου να μην έρχεται το υλικό σε επαφή με την υγρασία.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις

PRIMER-PU



Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού

οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος
ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 250ml

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Υποκίτρινο
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Χρόνος στεγνώματος	2-3 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε.

(Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν

(κατηγορία Α/η: «Συνδετικά αστάρια», Τύπος Δ): 750gr/lt

(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά

μέγιστο 444gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,

ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.